

KEMPEROL 120 Vlies

Einsatzgebiete

- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Armierung für KEMPEROL Abdichtungen
- Zur Verwendung in der Regenerationslage

Merkmale

- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtstärke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester

Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen, trocken, knickfrei und liegend lagern.

Liefergrößen

Rollen

Länge in m: 50

Breiten in cm: 105 / 52,5 / 35 / 26,25

Verbrauch

Verbrauch der Abdichtung bei Verwendung von KEMPEROL 120 Vlies

Abdichtung	Verbrauch	Schichtstärke
KEMPEROL 2K-PUR	min. 1,6 kg/m ²	ca. 1,4 mm
KEMPEROL 1K-PUR	min. 2,5 kg/m ²	ca. 1,2 mm
KEMPEROL 1K-SF	min. 2,4 kg/m ²	ca. 1,6 mm
KEMPEROL AC Speed	min. 2,2 kg/m ²	ca. 1,7 mm
KEMPEROL AC Speed+	min. 2,2 kg/m ²	ca. 1,9 mm
KEMPEROL PU Aqua	min. 3,0 kg/m ²	ca. 1,4 mm
KEMPEROL LF	min. 2,4 kg/m ²	ca. 1,8 mm

Normative Vorgaben aus den einschlägigen Abdichtungsnormen sind zu beachten und einzuhalten.

Eigenschaften

Form	fest
Farbe	weiß
Gewicht [g/m ²]	ca. 120

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

CE-Kennzeichnung

Komponente zu	ETA 03/0043
	ETA 12/0416
	ETA 03/0044

Verarbeitung

Anwendung

Ca. 2/3 KEMPEROL Abdichtung auf vorbereiteten und vorbehandelten Untergrund vorlegen, sofort KEMPEROL 120 Vlies falten- und blasenfrei einlegen und andrücken. Dabei die einzelnen Vliesbahnen mit mind. 5 cm Überlappung verlegen. Weiter frisch-in-frisch mit ca. 1/3 KEMPEROL Abdichtung das eingelegte KEMPEROL 120 Vlies vollständig bis zur Sättigung tränken, Materialüberschuss vermeiden.

Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm (ab Oberkante Belag) sind mit mind. 5 cm Überdeckung herzustellen. Anschlüsse und Übergänge an Fremdprodukte sind mit mindestens 10 cm Überlappung herzustellen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

Allgemeine Hinweise

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Downloads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2024-03-04